

Sigmavar WS Gloss**4259NL**

| | |
|------------------------------|---|
| OMSCHRIJVING | Watergedragen, blanke lak voor binnen op basis van polyurethan-acrylaatdispersie. |
| GEbruIKSDOEL | Blank lakken van betimmeringen, lambriseringen, trapleuningen en deuren. Het blank lakken van minder intensief gebruikte trappen en vloeren, bijvoorbeeld in de woningbouw. |
| VOORNAAMSTE KENMERKEN | <ul style="list-style-type: none">- Soepel te verwerken.- Snelle droging.- Reukarm.- Egaal aanzien.- Krasvast en zeer goed slijtvast.- Gemakkelijk te reinigen.- Na voldoende droging (7 dagen) bestand tegen huishoudelijke schoonmaakmiddelen, water, koffie, thee, wijn en alcohol 40%. |
| KLEUR EN GLANS | Blank. Hoogglans. |
| BASISGEGEVENS | Dichtheid : ca. 1,05 kg/dm ³ Percentage vaste stof : ca. 30 vol.% Aanbevolen droge laagdikte : 25 µm (= ca. 85 µm nat) per laag Houdbaarheid : Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 2 jaar. Vlampunt : niet van toepassing. Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V. Stofdroog na : ca. 1 uur Kleefvrij na : ca. 2 uur Overstrijkbaar na min. : ca. 4 uur |
| RENDEMENT | Theoretisch rendement Droge laagdikte 25 µm : 12 m ² /liter Praktisch rendement Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals vorm van het object, conditie en profiel van het oppervlak, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden. |

Sigmavar WS Gloss**4259NL****VERWERKINGS-
CONDITIES**

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 7°C.
- Relatieve luchtvochtigheid minimaal 60% en maximaal 85%.

Zie voor drogingskarakteristiek van watergedragen verven informatieblad 1324.

SYSTEMEN

Nieuw of kaal gemaakt hout (zie ook aanvullende gegevens)

- Grondig reinigen. Vette houtsoorten ontvetten.
- Schuren.
- 3 lagen Sigmavar WS Gloss.

Bestaande intacte transparante alkyd- en acrylaatlakken

- Grondig reinigen en terdege schuren.
- 1 à 2 lagen Sigmavar WS Gloss.

Opmerking 1

Industriële producten, zoals Sigmawood TE13 Satin en Sigmawood TE30 Semi-Gloss, kunnen niet direct overgeschilderd worden met Sigmavar WS Gloss.

Opmerking 2

Zie met betrekking tot de voorbehandeling ook informatieblad 1325.

**INSTRUCTIES VOOR
GEBRUIK**

Voor gebruik goed oproeren.

Kwast / verfrol

Aanbevolen kwast : ProGold Platte Kwast 7750 Exclusive

Aanbevolen verfrol : ProGold Verfrol Nylon Vacht 8 mm

Verdunning : Geen, is gebruiksklaar.

Zonodig enkele procenten leidingwater toevoegen.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik reinigen met leidingwater.

Residu op de juiste wijze afvoeren.

**VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN**

Zie productveiligheidsblad van Sigmavar WS Gloss.

Sigmavar WS Gloss

4259NL

AANVULLENDE GEGEVENS

Bepaalde tropische loofhoutsoorten bevatten inhoudsstoffen die bij een afwerking met Sigmavar WS Gloss tot problemen kunnen leiden. Afzelia bijvoorbeeld bevat inhoudsstoffen die de droging van Sigmavar WS Gloss nadelig beïnvloedt. Een ander voorbeeld is merbau. Deze houtsoort bevat in water oplosbare inhoudsstoffen die door de natte laklaag migreren en aan het oppervlak zichtbaar worden. Bij het blank lakken van dergelijke tropische houtsoorten wordt geadviseerd contact op te nemen met Sigma Coatings.

REFERENTIES

| | nummer |
|---|--------|
| Documentatieblad | |
| Toelichting op de kenmerkenbladen | 1411 |
| Periodieke reiniging voor het behoud van verfsystemen | 1328 |
| Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk | 1300 |

EMG: 10100DN4259NL

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Technisch Centrum, telefoon (0297) 54 18 89, fax (0297) 54 12 46, e-mail Info@sigma.nl, www.sigma.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. Sigma Coatings is een merk van PPG.